

- p.800 Produkt  
Leichtschüttung aus Schaumglasschotter mit Typ  
**MISAPOR XTRA DYNAMIC 10/50** oder vergleichbar
- R... Leichtschüttung mit Schaumglasschotter **MISAPOR Xtra Dynamic 10/50**  
Schaumglasschotter aus mineralischer Produktion  
Schüttdichte, lose (EN 1097-3:1998) = 195 - 220 kg/m<sup>3</sup>.  
Schüttdichte, verdichtetes Material (EN 1097-3:1998) = 255 kg/m<sup>3</sup>  
Dichte nach 28 Tagen im Wasser, verdichtetes Material (EN 12087:2013) = 340 kg/m<sup>3</sup>  
Reibungswinkel nach DIN 18137-3:  $\phi'$  36,3°  
Brandklasse nach DIN EN 13501-1: A1

Drainagekapazität des verdichteten Materials zertifiziert nach DIN EN ISO 12958.

Material beständig gegen Säuren, Alkalien, Öle, Salze, organische Lösungsmittel und Dieselkraftstoffe.

Setzungsverhalten (statisch und dynamisch) gemessen im großen Ödometer mit Setzungsverhaltenswerten von maximal :

→ 250 KN/ m<sup>2</sup> (max. Stauchung von 1% in 50 Jahren)

→ 450 KN/ m<sup>2</sup> (max. Stauchung von 2% in 50 Jahren)

- R..... Anlieferung des Materials:  
Volumen in m<sup>3</sup> unverdichtet  
(Verdichtungsfaktor = 1,3 :1)  
LE = Kosten pro m<sup>3</sup> losem Material für die Lieferung

..... LE.....

- .001 Einbau von **MISAPOR XTRA DYNAMIC**  
Für Oberflächen auf Betonplatte / auf oder gegen Bauwerke  
Maschinelles Einbringen  
Verdichtung mit Rüttelplatte 80 bis 150 kg oder mit Walze 1 T bis 2 T, je nach Baustellengegebenheiten und Tragfähigkeit des Bauwerks.  
Hinweis: Ab einer Einbaudicke von mehr als 30 cm erfolgt der Einbau in Schichten.  
Maximale Schichtdicke 30 cm verdichtet / 39 cm lose.  
Fragen zum Einbau sind mit der Firma MISAPOR AG zu klären

- .002 Einbau von **MISAPOR XTRA DYNAMIC**  
Im Straßenbau  
Maschinelles Einbringen

Verdichtung mit Walze von 1 T bis 15 T.

Hinweis: Ab einer Einbaudicke von mehr als 50 cm erfolgt der Einbau in Schichten. Maximale Schichtdicke 50 cm verdichtet / 65 cm lose.

Fragen zum Einbau sind mit der Firma MISAPOR AG zu klären.

Arbeiten für den Einbau :

Nicht verdichtetes Volumen

(Verdichtungsfaktor = 1,3:1)

LE = Kosten pro m<sup>3</sup> Schüttgut für das Einbringen

..... LE.....

Lieferant :

MISAPOR AG

E-Mail: [info@misapor.ch](mailto:info@misapor.ch)

Web: [www.misapor.ch](http://www.misapor.ch)