

- p.800 Produit
Remblai allégé en granulat de verre cellulaire avec type **MISAPOR XTRA DYNAMIC 10/50** ou similaire
- R... Solution de remblai allégé avec granulat de verre cellulaire **MISAPOR XTRA DYNAMIC 10/50**
Granulat de verre cellulaire de production minérale
Densité en vrac (EN 1097-3:1998) = 195 - 220 kg/m³
Densité en vrac, matériau compacté (EN 1097-3:1998) = 255 kg/m³
Densité du matériau chargé en eau à 28 jours, matériau compacté (EN 12087:2013) = 340 kg/m³
Angle de frottement selon DIN 18137-3: $\phi' 36,3^\circ$
Classe de feu selon DIN EN 13501-1: A1
- Capacité de drainage du matériau compacté certifié selon DIN EN ISO 12958
Matériau résistant aux acides, aux alcalis, aux huiles, aux sels, aux solvants organiques et aux carburants Diesel
Comportement au tassement (statique et dynamique) mesuré dans le grand œdomètre avec des valeurs de comportement au tassement d'au maximum :
→ 250 KN/ m2 (déformation max. de 1% à 50 ans)
→ 450 KN/ m2 (déformation max. de 2% à 50 ans)
- R..... Livraison du matériau :
Volume en m³ non compacté
(Facteur de compactage = 1,3 :1) LE.....
LE = coût par m³ en vrac pour la fourniture
- .001 Mise en place de **MISAPOR XTRA DYNAMIC**
Pour surface sur dalle / sur ou contre ouvrage
Mise en place à la machine
Compactage avec plaque vibrante 80 à 150 kg ou avec rouleau 1 T à 2 T, selon la configuration du chantier et la capacité de charge de la dalle / de l'ouvrage.
Remarque : à partir d'une épaisseur de pose de plus de 30 cm, la pose se fait par couches
Épaisseur maximale des couches 30 cm compacté / 39 cm en vrac
Instruction de mise en place, voir avec la société MISAPOR SA
- .002 Mise en place de **MISAPOR XTRA DYNAMIC**

Dans la construction routière

Mise en place à la machine

Compactage avec rouleau de 1 T jusqu'à 15 T

Remarque : à partir d'une épaisseur de pose de plus de 50 cm la pose se fait par couches. Epaisseur maximale des couches 50 cm compacté / 65 cm en vrac

Instruction de mise en place, voir avec la société MISAPOR SA

Travaux de mise en place :

Volume non compacté

(Facteur de compactage = 1,3:1)

LE = coût par m³ en vrac pour mise en place

Fournisseur:

MISAPOR SA

E-Mail: info@misapor.ch

Web: www.misapor.ch

..... LE.....